

## Полиуретановая уплотняющая масса - GRAVIT 630

### Описание

**ПОЛИУРЕТАНОВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ МАССА GRAVIT 630** - является однокомпонентным продуктом отвердевающим благодаря реакции с находящейся в воздухе влагой. Служить для уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест. Создает прочную и эластичную оболочку, не сморщивается и не трескается.

Полиуретановая уплотняющая масса GRAVIT 630- обладает очень хорошей адгезией как с голой так и лакированной жостью, может покрываться любыми акриловыми лаками. Устойчивая на воздействия воды и атмосферных явлений, однако мало устойчивая на воздействие ультрафиолетовых лучей.

### Применение

Полиуретановая уплотняющая массу GRAVIT 630 рекомендуется для обработки сварочных швов между металлическими частями кузова, оправы фар, крыши, сточных каналов, окон и других частей.

### Подготовка поверхности

Очистить от ржавчины и грязи, обезжирить и осушить.

### Правила использования

Перерезать тубу аппликатора для получения необходимого диаметра выжимания. После удаления металлического дна и поглотителя влаги, выдавливать массу при помощи ручного или пневматического пистолета. Оптимальная температура воздуха в рабочем помещении от + 5 °С до + 35 °С.

### Время высыхания

Начальная стадия – около 60 мин. при температуре 20°С.

Окончательное высыхание: при толщине оболочки 3-4 мм – 24 часа.

### Нанесение лака

В зависимости от толщины слоя – через 1-2 часа после нанесения массы.

### Содержание летучих органических веществ

VOС допуст. (кат. В/5) = 840г/л

VOС = 140г/л

Содержание летучих органических веществ согласно Распоряжению министра Экономики Республики Польши от 16 января 2007г. (Dz.U. z dnia 24 stycznia 2007r) и директива ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004г.

### Цвет

Черный, серый, белый

### Чистка инструмента:

Растворитель для акриловых продуктов THIN 850 либо растворитель для нитроцеллюлозных изделий.

### Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности

Полиуретановая уплотняющая масса GRAVIT 630: 12 месяцев при температуре 20°С.

### Правила Безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта