

316 BCR Red Line 2K Primer Filler 4:1


Двухкомпонентный акриловый грунт – наполнитель, отличающийся высокой экономичностью использования. Грунт-наполнитель серого цвета с высоким содержанием сухого остатка. Обладает хорошей адгезией к различным видам поверхностей: отвержденные ремонтные и заводские покрытия, пластики, катафорезные покрытия, покрытия из стали, а также полиэфирные шпатлёвки и стеклопластики. Грунт обладает высокой скоростью высыхания, легко шлифуется, может быть окрашен любыми 2К эмалями и базовыми покрытиями.

Дополнительные компоненты

10H BCR Red Line MS Hardener – отвердитель для грунта

381 BCR Red Line Acrylic Thinner – разбавитель для акриловых ЛКМ

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Подготовка и очистка поверхности			
	<p>Подложка: отвержденные ремонтные и заводские покрытия, пластики, катафорезные покрытия и металлы (сталь), полиэфирные шпатлевки и стеклопластики.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ катафорезные покрытия, протравливающие грунты обезжирить и отшлифовать (сухое P220 – P320); ❖ полиэфирные шпатлевки необходимо хорошо отшлифовать (сухое P120 – P320); ❖ металлы (сталь) обезжирить и отшлифовать (сухое P80 – P220) ❖ отвержденные ремонтные и заводские покрытия, пластики. Очистить поверхность, обезжирить и отшлифовать (сухое P280 – P320). <p>После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед грунтованием необходимо обезжирить поверхность.</p>		
Использование продукта			
	<p>Смешивание продуктов: 4:1 по объему, 100:16 по весу</p> <p>Разбавление: 25% по объему, 14 г по весу</p>		<p>Дюзы: 1,5-1,8 мм Давление: 2,0 -3,0 бар Количество слоев: 2-3 Толщина слоя: 40-50 мкм/слой</p>
	<p>Жизнеспособность смеси при 20°C: 60 мин</p>		<p>Сушка: монтажная прочность 3 ч при 20°C 30 мин при 60°C</p>
	<p>Межслойная и окончательная выдержка: 5-10 минут</p>		<p>ИК - сушка: Применять согласно рекомендациям изготовителя оборудования. Время сушки -10-20 мин</p>
Свойства продукта			
	<p>Вязкость FORD 4, 20°C: 22-25 сек</p>	<p>Плотность при 20°C: 1,63 кг/л</p>	
		<p>Расход материала: 6-8 м²/л</p>	
	<p>2004/42/EC (540g/l) 515 g/l</p>	<p>Цвета: серый</p>	
	<p>SCRATCH RESISTANT</p>	<p>Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке: 18 месяцев с даты изготовления.</p>	
Дополнительные условия			
	<p>При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. При использовании грунта в качестве наполнителя или изолятора необходимо, чтобы каждый последующий слой не выходил за пределы предыдущего. 2. Не использовать активированный грунт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал. 3. Не смешивать активированный материал с неактивированным. 4 Не превышать рекомендуемой толщины покрытия. 5. Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала. 6. Плотнo закрывать емкости с материалами. 	
	<p>Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 С до +30 С, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей.</p>		

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действительность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта. Компания производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики.