

# Relocryl 2K-HS-Acryl-Klarlack

gb 1/0915

стр. 1 / 1

## Информация о продукте

Relocryl 2K-HS-Acryl-Klarlack представляет собой прозрачный акриловый лак, обладающий высокими механическими свойствами и стойкостью к УФ-излучению. Наносится без разбавителя. Отличный блеск и стойкость окраски достигаются даже при нанесении в один слой. Это обеспечивает значительную экономию материала и времени обработки. Лак готов к использованию после добавления нужного количества нормального отвердителя Relocryl Acryl-Härter normal. Отличная стойкость к воздействию любых окружающих условий и климатических факторов, устойчивость к пожелтению, а также стойкий блеск. Расход: 6 - 8 м<sup>2</sup>/л.

Оттенок цвета	прозрачный			
Соотношение компонентов в смеси	2 : 1 по объему			
Отвердитель	нормальный Relocryl Acryl-Härter			
Разбавители	Наносится без разбавления!			
Вязкость распыления при 20°C	16-18 сек 4 мм DIN			
Нанесение	давление распыления	распыляющее сопло	операции распыления	
Пневматический / Бачок – Краскопульт	4 - 5 бар	1,4 мм	1 - 2	
Вакуумный / Воздушная смесь				
Жизнеспособность	4 - 6 ч.			
Толщина слоя / сухая пленка	40 - 50 μм			
Время отверждения / Время испарения растворителя	5-10 мин. между операциями распыления			
Сушка	время между слоями	высыхание «от пыли»	высыхание на ощупь	полное высыхание
	Температура объекта 20° C	30 мин.	12 ч.	24 ч.
	Температура объекта 60° C	5 мин.	30 мин.	2 ч.

**Условия эксплуатации:** температура не ниже +10°C и относительная влажность воздуха не более 75%.

Все продукты должны утилизироваться с соблюдением предписаний органов по контролю санитарно-гигиенического состояния окружающей среды. Берегите свою окружающую среду!

Эта листовка данных носит исключительно информационный характер! Насколько нам известно, предоставленные данные соответствуют последним стандартам и основываются на многолетнем практическом опыте производства нашей продукции. Однако эти данные не являются обязывающими и не составляют гарантии. Следуйте рекомендациям, приведенным в соответствующем паспорте безопасности материала, и правилам безопасности, указанным на этикетке продукта. Мы оставляем за собой право дополнять, удалять или изменять информацию в любое время без предварительного уведомления.