

Описание:

Антигравийное покрытие с большим содержанием сухого вещества. Нанесенный на металлические поверхности он быстро формирует высокопластичное и стойкое защитное покрытие. Не усаживается и не трескается даже при низких температурах. Не растворяется в воде и может быть окрашен в течение короткого времени после нанесения. Рекомендуется для защиты боковых панелей, фартуков, днища, бамперов и дверей.

Цвет	150010 - серый; 150020 - черный
Основа	Каучук и растворители, минеральные наполнители и добавки
Состояние	Вязкое, текучее
Вязкость	20.000 – 30.000 cps черный; 30.000 – 45.000 cps серый
Плотность	1,43 ± 0.03 гр/см ³
Содержание твердых веществ	71 ± 2 %
Толщина слоя	Мокрый 400 – 500 м за 2 слоя
Разбавитель	Разбавитель для нитро красок. Избегайте разбавителей, содержащих спирт или воду.
Высыхание на отлип	при 25°C 0,3мм 20 -25 мин
Высыхание под окраску	при 25°C 0,3мм приблизительно после 45 мин
Температура применения	от +10°C до + 35°C
Рекомендованный температурный режим	от -25°с до +80°C, кратко временно 1ч при 100°C
Тест на устойчивость при толщине 0,5мм	2,5 кг/м ² для сухого слоя 300 м

Применение:

Поверхность должна быть чистой, сухой, не иметь следов ржавчины, пыли и смазки. Встряхните бутылку в течение 15 секунд. Наносится с помощью оборудования воздушного распыления под давлением 4-5 бар. Нанести с расстояния 15-20 см. Нанесите два слоя. Рекомендуемая сухая толщина для лучшей производительности составляет от 350 до 400 мкм. Общая толщина слоя не должна превышать 1 мм и должна применяться в более чем одном слое. После использования закройте банку и очистите оборудование. Окраска возможна (в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности) после 40 минут. Рекомендуется, чтобы продукт полностью высох. Перед окраской рекомендуется шлифование.